

介绍

间位芳纶也称芳纶 1313，原色为白色，具有良好的热稳定性、阻燃性、电绝缘性、化学稳定性、耐辐射性以及良好的机械加工性能，是有机耐高温纤维的代表品种，在现代高科技基础材料领域中具有不可替代的重要作用。

密度（g/cm³）	1.37-1.38	
碳化起始温度（℃）	400	
比热 20℃，（KJ/(Kg·℃)）	42	
50HMz 下导电率	60℃	4.0-4.5
	180℃	5.5-6.2
极限氧指数（%）	≥28	

*具体参数请参照《间位芳纶性能参数》

规格参数 Specification Parameter

规格	直径（mm）	断裂强度（cN）	长度（m/kg）
20S/2	0.25mm	1450-1750	16900
20S/3	0.28mm	2200-2650	10750
30S/2	0.20mm	1000-1150	26500
30S/3	0.23mm	1450-1750	15750
40S/2	0.15mm	720-890	31800
40S/3	0.18mm	1080-1340	21250
支持定制纱支、股数			

应用 APPLICATION

其单纱主要应由于耐高温过滤材料的基本、电工绝缘材料、各种防护面料及织物。
缝纫线主要应用于滤袋的缝制、防护服装的缝制。

咨询热线

13790337650, starry@weavek.cn